



Boehme

CUTAFIX RL

Kullanım amacı	Tüü ütü-, parlaklık- ve fiksasyon maddesi
Kimyasal yapısı	Sülfonasit derivatları, vaksdispersiyonu
Rengi - yapısı	Beyaz - sıvı
İyon yapısı	Katyonik
pH değeri	6,0-8,0 (%10'luk sulu çözeltisinde)
Elektrolitstabilitesi	İşletme şartlarındaki formaldehit, noniyonik tensitlere ve düşük moleküllü Alkollere karşı dayanıklı. Cutafix ütü sistemindeki kimyasallara karşı dayanıklı. Asitlere karşı dayanıklı değil.
Depolama koşulları	Tavsiye edilen depolama sıcaklığı +3°C ile +35°C dir.
Depolama süresi	Belirtilen depolama koşulları altında orijinal kapalı ambalajlar 1 yıl depolanabilir.
Sulandırma şekli	CUTAFIX RL her oranda su ile seyreltilir.
Dikkat edilecek husus	CUTAFIX RL teknik bir emülsiyon ürünüdür ve bu neden ile yapısı ve rengine değişiklikler olabilir. Teknik kullanım özellikleri bundan dolayı etkilenmez.
Kullanım miktarları	Yün yapısına ve istenilen etkiye göre 50-200 ml/lt kullanılır.

Çalışma şekilleri

CUTAFIX RL aldehit içermeyen dolayısıyla kokusuz bir ütü malzemesidir. Ütü parlaklığını daha da artırmak için bir miktar aldehit ilave edilir.

CUTAFIX RL crust mallarda tek başına kullanılabilir. Boyalı mallar için Antistatikum L 6, Glanzluster S ve alkol tavsiye edilir.

CUTAFIX RL

Çalışma örnekleri

1 Crust mallar için

700-800 ml	Su	Tarak
200 ml	CUTAFIX RL	Ütü (180-200°C)
<u>100 ml</u>	Alkol	Kırpma
1000 ml		Ütü (180-200°C)

2 Boyalı mallar için

650 ml	Su	Ütü (180-200°C)
200 ml	CUTAFIX RL	Kırpma
25 ml	ANTISTATIKUM L6	Ütü (180-200°C)
25 ml	GLANZLÜSTER S	Kırpma
<u>100 ml</u>	Alkol	Ütü (180-200°C)
1000 ml		